



**Cemento Polpaico**  
Construyendo Confianza

## El Dato del Maestro

Obtenga el máximo rendimiento en sus obras



Dosificaciones  
mezclas plásticas, con 5 cm



Use Cemento Polpaico y construya con confianza.

Elemento a Construir	Sacos Cemento	Baldes Ripio	Baldes Arena	Litros Agua	Rendimiento Lts.	Rendimiento sacos.
① Cimientos	1	17	15	33	250 litros	4,0 sacos/m <sup>3</sup>
② Radiers y Sobrecimientos sin armar	1	12	9	23	167 litros	6,0 sacos/m <sup>3</sup>
③ Pilares, Cadenas, Losas y Sobrecimientos armados	1	10	7,5	20	143 litros	7,0 sacos/m <sup>3</sup>
④ Pavimentos tránsito vehicular menor	1	7,5	6	16	111 litros	9,0 sacos/m <sup>3</sup>
⑤ Mortero de Pega	1	-	11	30	111 litros	0,26* sacos/m <sup>2</sup>
⑥ Estuco Exterior	1	-	10	31	106 litros	0,24* sacos/m <sup>2</sup>

Las dosificaciones recomendadas son tentativas y servirán para elaborar mezclas de prueba.

#### Recomendaciones

- Use cemento Polpaico Especial en sacos completos.
- Al comprar cemento, considere siempre un porcentaje de pérdida.
- Tome en consideración que todas las medidas estén en metros.  
1 metro=100 cm    1 cm=0,01 m

#### Importante

Se considera baldes de 10 litros. Para obtener las cantidades en litros multiplique por 10.  
Ejemplo: 11,5 baldes x 10 litros=115 litros.  
Recuerde que 1 m<sup>3</sup>= 1.000 litros

(\* )Rendimiento por superficie de albañilería de ladrillo prensado. Para ladrillo fiscal considerar 0,5 sacos/m<sup>2</sup>.

(\* ) Rendimiento por superficie de revestimiento de 2,5 cm de espesor.



**Cemento Polpaico**  
Construyendo Confianza

Centro de Servicios Comerciales:

**600 620 6200**

**Polpaico CONEXIÓN**

www.polpaico.com