



# Morte**LOSA**



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Morteros diseñados para ser utilizados de revestimiento de losas, como también en diversas aplicaciones en que se requiera mortero para cubrir superficies y nivelar. MorteLOSA se encuentra en versiones bombeables y no bombeables, dando respuesta a las necesidades y condiciones de cada proyecto.

FICHA WEB

Revisa esta ficha en nuestra web y contáctanos.





## APLICACIONES

- Sobrelosas para edificación en altura.
- Sobrelosas para viviendas.
- Sobrelosas para centros comerciales.
- Aplicaciones particulares.



## VENTAJAS

- MorteLOSA emplea arenas normalizadas de tamaño máximo 10 mm con adecuada granulometría, y dosis variables de cemento para responder a los requerimientos de resistencias especificadas de cada proyecto.
- Considera el uso de aditivos y adiciones para que el producto logre el desempeño deseado, tanto en estado fresco, como en estado endurecido, aportando a la productividad de la faena.
- Permite lograr una adecuada terminación superficial para la posterior colocación del revestimiento (cerámico, piso flotante, etc.)
- Este mortero posee alternativas en cuyo diseño se emplean fibras de polipropileno que aportan a la reducción de aparición de fisuras por retracción plástica.
- MorteLOSA se encuentra en versiones con asentamientos de cono de 6 y 10 cm. Este último permite su colocación mediante bombas, facilitando su aplicación y llegada a sectores de difícil acceso, haciendo más eficientes las faenas en términos de mano de obra y plazos.
- En versión bombeable, MorteLOSA responde a una resistencia especificada de 10 MPa (M10).
- Permite cubrir y nivelar fácilmente la sobrelosa (radier, losa u otro), logrando una buena terminación de modo manual.
- Permite aplicaciones de espesores mínimos de 3 cm de sobrelosa.
- Evita la preparación de morteros predosificados, eliminando los costos de almacenamiento y logísticos asociados y de mano de obra respectivos, generando una faena más limpia y segura.



## RECOMENDACIONES DE USO

- Para una adecuada adherencia y desempeño del MorteLosa con el elemento horizontal a revestir, se debe realizar una buena limpieza (eliminación de polvo, restos de aceites, grasas y material desprendible) y humectación de la superficie y posterior empleo de un promotor de adherencia.
- Sólo en casos especiales y de espesor de sobrelosa significativo, se puede aplicar una mínima compactación.
- Se debe propiciar a los elementos hormigonados un curado normalizado, por lo menos durante los primeros 7 días. Consulte las fichas de Curado en obra que el Grupo Polpaico tiene a su disposición, en [www.polpaicoconexion.cl](http://www.polpaicoconexion.cl).
- Las diferentes versiones de MorteLOSA poseen su respectivo diseño que no requiere de manipulaciones, incorporación de insumos y ajustes de parte de la obra, y en caso de necesitarse, se debe plantear a su Ejecutivo y/o Asesor Técnico para evaluación.

## MorteLOSA



Para mayor detalle, solicite la atención de Asesoría Técnica.

☎ 600 620 6200



Polpaico



### IMPORTANTE:

La disponibilidad y factibilidad técnica operacional de todos los productos podrían variar por cada región o zona, por lo que sugerimos sea consultada previamente a nuestros ejecutivos comerciales. Fecha emisión: Septiembre 2017. Esta versión reemplaza y anula las versiones anteriores

@ [www.polpaico.cl](http://www.polpaico.cl)

f Síguenos en Facebook