



MORTEROS
MortePEGA-A



Descripción

Mortero de larga vida destinado a la pega de unidades de albañilería. El diseño del producto considera que la mezcla en estado fresco deberá mantener una trabajabilidad adecuada en obra, en cualquiera de sus dos versiones disponibles:

- Hasta 3 horas.
- Hasta 7 horas.

Aplicaciones

Faenas de albañilería con ladrillo cerámico o bloque de hormigón, donde se requiera disponibilidad continua de mortero de pega para un óptimo rendimiento y productividad de las cuadrillas.



✓ Ventajas

- Disminución de costos asociados a la producción del mortero en obra: montaje y arriendo de silo o compra y almacenamiento de sacos; mano de obra para producción y traslado interno, maquinaria para traslado interno.
- Asegura la partida inmediata de los trabajos al inicio de la jornada.
- Garantiza el abastecimiento continuo a los distintos frentes de la obra. Mayor rendimiento con respecto al mortero predosificado de silo o saco.
- Aumenta la productividad de las cuadrillas.
- Minimiza las pérdidas de material por traslados al interior de la faena y por fraguado rápido.
- La uniformidad de la mezcla facilita el trabajo de los albañiles, asegurando la calidad.
- Permite una adecuada programación y ejecución de las faenas.
- Libera áreas de almacenamiento de materiales y equipos de mezclado.
- Hace posible una obra limpia, fácil y ordenada, al entregarse totalmente preparado, aportando a la seguridad de los trabajadores.
- Posee una selección de arenas con tamaño máximo 5 mm.
- Disponible en versiones con resistencia mecánica de 10 MPa y 18 MPa, considerando evaluación por grupo de muestras consecutivas.
- Disponible con y sin aditivo impermeabilizante tipo hidrófugo.

✓ Recomendaciones de uso

- Para una correcta recepción del mortero en obra se debe realizar el vaciado de la mezcla en contenedores, bins o bateas estancas, no absorbentes y protegidas adecuadamente del sol y del viento, de manera de poder asegurar la mantención de la trabajabilidad del producto.
- En ambas versiones del producto (3 horas y 7 horas), la mantención de la trabajabilidad se considera desde la llegada del mortero a la obra.
- Una vez entregado el mortero en la faena, no se debe incorporar agua o aditivos a la mezcla, de modo de poder conservar las propiedades del producto y asegurar la calidad de su obra.

Polpaico

Cemento Polpaico S.A. posee una amplia cobertura a lo largo de Chile, ofreciendo productos y servicios integrales para satisfacer los requerimientos que plantean sus clientes, a través de soluciones de alta calidad y asistencia técnica. Consulte a nuestros ejecutivos por su proyecto al **600 989 000**.

Todos los tipos de cemento fabricados por Cemento Polpaico S.A. cumplen con las especificaciones de la norma chilena, verificado por laboratorios externos de certificación.

Fecha emisión marzo 2024. Esta versión reemplaza y anula las versiones anteriores.

